

Technische Information

Adhesin A 10 K 4

| | | |
|----------------------------------|---|---------|
| <u>Produkttyp</u> | Dispersionsklebstoff auf Kunstharzbasis, weichmacherfrei. | |
| <u>Verwendung</u> | Tüten- und Beutelindustrie: Bodenklebung auf unlackierten Papieren, Pergamin und Pergaminersatz | |
| | Buchbinderei: Einhängen und manuelle Fertigung von Buchdecken aus Papier und Leinen; Vorsatz- und Seitenklebung, allgemeine Kaschierarbeiten. | |
| <u>Kenndaten</u> | <u>Prüfmethode</u> | |
| <u>Konsistenz</u> | weich - pastös | |
| <u>pH-Wert</u> | 5,5 ± 1,5 | ISO 976 |
| <u>Eigenschaften</u> | Adhesin A 10 K4 hat eine lange offene Zeit, dadurch ist bei großflächigen Verklebungen eine gute Korrekturmöglichkeit gegeben. Adhesin A 10 K4 entspricht der FDA 175.105. | |
| <u>Film</u> | Adhesin A 10 K4 bildet einen leicht trüben, harten Film aus. | |
| <u>Verarbeitung</u> | | |
| <u>Auftragsart</u> | Walzen, Oberleimwerk, Pinsel | |
| <u>Verdünnung</u> | Bei Bedarf mit kaltem Wasser verdünnbar. | |
| <u>Reinigung</u> | Nicht eingetrockneter Klebstoff läßt sich leicht mit Wasser entfernen. Netzmittelzusätze beschleunigen den Reinigungsvorgang. | |
| <u>Entsorgung</u> | Siehe Sicherheitsdatenblatt | |
| <u>Sicherheitshinweis</u> | Maßgeblich ist das Sicherheitsdatenblatt | |
| <u>Lagerfähigkeit</u> | In geschlossenen Gebinden 6 Monate. | |
| <u>Lagerbedingungen</u> | Günstigste Lagertemperatur 15 - 25 °C, frostfrei lagern. Gebinde nach Klebstoffentnahme sorgfältig verschließen. | |

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, daß uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Düsseldorf, Oktober 1999

Henkel KGaA . TIC-PPC . 40191 Düsseldorf . Germany
Fon +49-211-797-3865 . Fax +49-211-798-2340
industrial-adhesives@henkel.com . www.industrial-adhesives.com

