

# Technische Information

## Adhesin A 7088

<b><u>Produkttyp</u></b>	Dispersionsklebstoff auf Kunstharzbasis, weichmacherfrei	
<b><u>Verwendung</u></b>	<b>Verpackungsindustrie:</b> Verklebung von wPVC-Folien und lackierten Oberflächen gegen Papier und Pappe. Gute Klebeeigenschaften auf alukaschierten PVDC-beschichteten Oberflächen sowie auf Polystyrol-Folien. <b>Graphische Industrie:</b> Seitenbeimung	
<b><u>Kenndaten</u></b>	<b><u>Prüfmethode</u></b>	
<b>Viskosität</b>	5.000 ± 1.000 mPa.s	Brookfield RVT, 4/20/23, ISO 2555
<b>pH-Wert</b>	4,0 ± 1,0	ISO 976
<b><u>Eigenschaften</u></b>	Adhesin A 7088 entspricht der Empfehlung XIV der Kunststoffkommission des BGVV.	
<b>Film</b>	weichelastisch mit sehr hoher Dehnung	
<b><u>Verarbeitung</u></b>		
<b>Auftragsverfahren</b>	Düsen, Scheiben, Walzen Günstigste Verarbeitungstemperatur 18 - 25 °C.	
<b>Verdünnung</b>	Bei Bedarf mit kaltem Wasser verdünnbar.	
<b>Reinigung</b>	Nicht eingetrockneter Klebstoff läßt sich leicht mit Wasser entfernen. Eingetrockneter Klebstoff läßt sich unter Verwendung von Reinigungsmittel A 1920 entfernen.	
<b>Entsorgung</b>	Siehe Sicherheitsdatenblatt	
<b><u>Sicherheitshinweise</u></b>	Maßgeblich ist das Sicherheitsdatenblatt	
<b><u>Lagerfähigkeit</u></b>	In geschlossenen Gebinden 9 Monate.	
<b><u>Lagerbedingungen</u></b>	Günstigste Lagertemperatur 15 - 25 °C, frostfrei lagern. Gebinde nach Klebstoffentnahme sorgfältig verschließen.	

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflußbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, daß uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Düsseldorf, August 2003

Henkel KGaA . TIC-PPC . 40191 Düsseldorf . Germany  
Fon +49-211-797-3865 . Fax +49-211-798-2340  
industrial-adhesives@henkel.com . www.industrial-adhesives.com

