

# Technische Information

## Adhesin A 7093

<b><u>Produkttyp</u></b>	Dispersionsklebstoff auf Kunstharzbasis, weichmacherfrei	
<b><u>Verwendung</u></b>	<b>Verpackungsindustrie</b> Verklebung von unlackierten und lackierten Papieren und Kartonagen. Kaschierung von h- und w-PVC-Folien mit saugfähigen Materialien. Mündungsbeileimung. <b>Graphische Industrie</b> Einhängen von Büchern in PVC-Decken, allgemeine Klebungen von PVC-Materialien mit Papier oder Karton. <b>Plakatierung</b> Erstplakatierung von Metalltafeln , z.B. aus Weißblech oder Aluminium	
<b><u>Kenndaten</u></b>	<b><u>Prüfmethode</u></b>	
<b>Viskosität</b>	2.400 ± 500 mPa.s	Brookfield RVT 3/20/23, ISO 2555
<b>pH-Wert</b>	5,0 ± 1,0	ISO 976
<b><u>Eigenschaften</u></b>	Adhesin A 7093 ist ein schnellabbindender Klebstoff. Adhesin A 7093 entspricht der Empfehlung XIV des BgVV.	
<b>Film</b>	elastisch, weichmacherbeständig, gute Wärmestandfestigkeit	
<b><u>Verarbeitung</u></b>		
<b><u>Auftragsverfahren</u></b>	Segment, Scheibe, Walze und Düse Günstigste Verarbeitungstemperatur: 18 – 25 °C.	
<b>Verdünnung</b>	Bei Bedarf mit kaltem Wasser verdünnbar	
<b>Reinigung</b>	Nicht eingetrocknete und getrocknete Klebstoffreste lassen sich leicht mit Wasser entfernen. Netzmittelzusätze beschleunigen den Reinigungsvorgang.	
<b>Entsorgung</b>	Siehe Sicherheitsdatenblatt	
<b><u>Sicherheitshinweise</u></b>	Maßgeblich ist das Sicherheitsdatenblatt	
<b><u>Lagerfähigkeit</u></b>	In geschlossenen Gebinden 6 Monate.	
<b><u>Lagerbedingungen</u></b>	Günstigste Lagertemperatur: 15 – 25 °C, frostfrei lagern. Gebinde nach Klebstoffentnahme sorgfältig verschließen.	

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussesbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, daß uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Düsseldorf, August 2002

Henkel KGaA . TIC-PPC . 40191 Düsseldorf . Germany  
Fon +49-211-797-3865 . Fax +49-211-798-2340  
industrial-adhesives@henkel.com . www.industrial-adhesives.com

