

## Planatol 37

Wässriger, lösungsmittel- und weichmacherfreier Dispersionsklebstoff, nicht kennzeichnungspflichtig.

**Planatol 37** entspricht in seiner Zusammensetzung der Empfehlung XIV, Kunststoffdispersionen, des BfR.

Viskosität	ca. 20.000 mPas (Rheostress 600, ISO 3219 bei 293 K/20° C)
pH-Wert	4 - 5 (bei 293 K)
Farbe	weiß
Film	transparent, spröde, feuchtfest, jedoch nicht wetterfest.

### Anwendung

Formstabilisierte Verklebungen saugfähiger und unbehandelter Oberflächen (Papier, Karton, Textil, Holz u.ä.)

In der Buchbinderei z.B. Stabilisierung klebegebundener, insbesondere gerundeter Rücken - wobei der Klammereffekt durch Hinterklebung des noch feuchten Buchrückens mit Natronkraftpapier verstärkt werden kann - oder Einhängen in einfache Umschläge.

### Verarbeitung

Manuell und maschinell. Verdünnung mit Wasser ist möglich, jedoch zu Ungunsten des schnellen Anzugsmoments.

Die Gerätereinigung erfolgt sofort nach Gebrauch mit kaltem Wasser. Angetrockneter Klebstoff lässt sich mit **Planatolin D** entfernen.

### Lagerung

Kühl, frostfrei, in dicht verschlossenen Originalgebinden.

Die Verarbeitung wird innerhalb von 6 Monaten empfohlen.

Weitere Hinweise und Auskünfte erteilt auf Rückfrage unsere Anwendungstechnik (Tel.: 08031/720-0).

HG-081-1190

S.Sch / 06.03.08